



Отчет

По результатам испытаний дефектоскопического набора материалов R-Тест ПС-42/ОС-41/ПС-43

Проведен капиллярный контроль на контрольных образцах № 031510; №081510 для 2 класса чувствительности, в лабораторных условиях в соответствии с требованиями РБ-090-14. Контроль проводился набором ПС-42/ОС-41/ПС-43 в аэрозольных баллонах. Испытания показали, что дефектоскопический набор материалов R-Тест не имеет резкого запаха, дает равномерное покрытие и четкий, не размытый индикаторный рисунок, который полностью соответствует паспорту на образец. Дефектоскопический набор материалов R-Тест выявляет несплошности с раскрытием 1-10 мкм, что соответствует 2 классу чувствительности.





Ведущий инженер ЛНМК :

Новоселова

Новоселова Л.В.